



DECOSTAR Hafif Şap

Genel Bilgi:

Çimento esaslı, kolay yayılmayı sağlayan hiperakışkanlaştırıcı kimyasal katkıları ve perlit içeren, binaya yük bindirmeyen, basınç dayanımı yüksek kendiliğinden yayılabilen, düşük tüketimli hafif şaptır.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:

Orta ve yoğun yaya trafiğine maruz kalan zeminler için uygundur. Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir.

KULLANIM ALANLARI:

Son kat kaplama öncesi tüm yapıların orta ve yoğun trafiğe maruz zeminlerinde, aşınma ve tozuma karşı sağlam ve düzgün zemin oluşturmak amaçlı kullanılır. PVC, laminat parke, ahşap, halı, seramik kaplama altında, zemin yalıtımından sonra çimento esaslı yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI

Yüzey Hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlendirilmeli. Yüzeyde kırık ve oyuk bölgeler DECOSTAR İnce/Kalın Tamir harcı ile onarılmalıdır. Emiciliği yüksek olan yerler DECOSTAR Universal astar ile veya pürüzsüz mineral yüzeyler DECOSTAR Primer Contact ile mutlaka astarlanmalıdır. Uygulama öncesi son aşamada mutlaka tozsuz bir yüzey olmalıdır.

Uygulama:

Eğer zemin su emici bir zemin ise nemlendirilerek uygulama yapılmalıdır. Hazırlanan harç bir köşeden başlayarak yüzeye boşaltılır ve kendiliğinden yayılır. Kendinden yayılan harcın kalınlığı çelik mala ile ayarlanmalıdır. Hava kabarcığı oluşumunu engellemek için kirpi rulo ile yüzey düzeltilir.

Rötre çatlağı oluşmadan 1-10 mm kalınlıkta uygulamaya uygundur.

İçeriğindeki özel polimer sayesinde yüksek aderansa sahiptir.

Aşınmaya dirençlidir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Çimento esaslı
Görünüm /Renk	Toz / gri
Ph	7-10

15-20 dakika içerisinde işlemin tamamlanması önerilir. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.

Uygulama +5 C ve +35 C arasında yapılmalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

Yaklaşık 8 kg/m² (1 cm kat kalınlık için)

AMBALAJ:

25 kg'lık kraft torbada,
(palette 64 adet, 1600 kg)

RENK:

Gri.

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. **DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KALİTE BELGESİ:

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.

