



## DECOSTAR WALL İPEKMAT İç Cephe İpek mat Boya

### **GENEL BİLGİ:**

Su bazlı akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat, son kat dekoratif iç cephe boyadır.

### **ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:**

Esnek yapısı sayesinde çatlama ve dökülme yapmaz.

Yüksek örtme gücüne sahiptir.

Aderansı oldukça yüksektir.

Tam silinebilir.

Teneffüs edebilme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar.

Yarı mattır.

Kolay uygulanır.

Çevre dostudur.

### **ÜRÜN BİLGİSİ:**

Kimyasal Yapı Akrilik esaslı / Su bazlı

Görünüm /Renk Likit / İstenilen

Ph 7-10

Yoğunluk 1,30 ±0,2 g / cm<sup>3</sup>

### **PERFORMANS:**

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Parlaklık	G2	TS 4318 EN ISO 2813
Tane Büyüklüğü	S1	TS 2620 EN ISO 1524

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### **KULLANIM TALİMATI:**

Decostar Primer Gips 1/7 ile astarlanmış saten alçılı yüzeylerde , astarlanmış eski boyalı/sıvalı iç cephe yüzeylerde kullanılır.

1/7 astarı ile tek kat astarlanmalıdır. Astarlama işleminden 24 sa sonra boya uygulamasına geçilir.

### **UYGULAMA TALİMATI:**

#### **Yüzey hazırlığı:**

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Eski boyalı yüzey üzerine yapılacak ise yüzey hafif zımparalanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa düzeltme işlemi yapılmalıdır. Yeni sıvalı yerler için 28 gün priz süresi geçtikten sonra uygulanmalıdır. DECOSTAR Primer Int dolgulu astar ile tek kat astarlanmalıdır. Yüzey saten alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzey ise DECOSTAR Primer Gips

#### **Karışımın Hazırlanması:**

DECOSTAR Wall İpekmat %10-15 su ile düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır .

#### **Uygulama Ekipmanı:**

El mikseri

Rulo

#### **Uygulama:**

Rulo yardımıyla iki kat halinde son kat boya uygulanmalıdır.

#### **SINIRLAMALAR :**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don

tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar (28 gün) yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

**TÜKETİM:**

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 7-9 m<sup>2</sup>/lt

**AMBALAJ:**

15 lt plastik kova

**RAF ÖMRÜ:**

Direk güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5°- 25 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

**DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

**GÜVENLİK:**

Solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

**KALİTE BELGESİ:**

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*